

Capadur Parkett- und SiegelLack

Jednoskładnikowy, bezbarwny lakier do podłóg drewnianych, do stosowania we wnętrzach.



Opis produktu

Zastosowanie

Jednoskładnikowy, bezbarwny lakier wierzchni do podłóg drewnianych i parkietów w pomieszczeniach mieszkalnych. Także do wykładzin korkowych oraz powierzchni lakierowanych i lazurowanych.

Właściwości

- Wodorozcieńczalny
- Jednoskładnikowy
- Bardzo odporny na uszkodzenia.
- Dobrze wypełniający
- Szybko schnący
- Bardzo elastyczny
- Odporny na działanie powszechnie używanych domowych środków czystości
- Umożliwia pokrywanie dużych powierzchni bez różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych
- Zgodny z normą PN EN 71-3, może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci

Spoivo

Wodorozcieńczalny jednoskładnikowy poliuretan.

Wielkość opakowań

750 ml, 2,5 l, 10 l

Barwa

Lakier bezbarwny.

W stanie płynnym lakier wykazuje lekko mleczne zabarwienie, ale zasycha w sposób całkowicie bezbarwny (na białych podłożach widoczne jest lekko żółtawe zabarwienie).

Stopień połysku

Wysoki połysk i satynowy mat.

Składowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C. Fabrycznie zamknięte opakowania składować do 12 miesięcy.

Dane Techniczne

- Gęstość: ok. 1,0 g/cm³
- Zawartość składników stałych: ok. 30 % wagowo

Klasyfikacja według karty technicznej nr 606

wewnętrzne typ 1	wewnętrzne typ 2	wewnętrzne typ 3	zewewnętrzne typ 1	zewewnętrzne typ 2
+	+	-	-	-

(-) nie nadaje się / (○) nadaje się warunkowo / (+) nadaje się



Sposób użycia

Wymagany stan podłoża	Deski podłogowe, parkiet, płyty OSB, powierzchnie schodów i innych elementów drewnianych, podłogi z korka, drewniane klepki (mozaika) podłogowe, panele podłogowe, powierzchnie lakierowane lub lazurowane. Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność Nie stosować na podłożach pokrytych bejcami rozpuszczalnymi w wodzie. Na powierzchniach lakierowanych wykonać próbę tolerancji.						
Przygotowanie podłoża	Powierzchnie przeznaczone do malowania dokładnie przeszlifować i oczyścić. Całkowicie usunąć stare warstwy lakierów.						
Sposób nakładania	Lakier Capadur Parkett- und SiegelLack dokładnie wymieszać przed użyciem. Wykonując warstwę gruntującą w razie potrzeby rozcieńczyć maks. 20% wody. Nanosić równomiernie pędzlem lub wałkiem. Na surowych podłożach drewnianych wykonać 2 - 3 warstwy w zależności od chłonności podłoża. Na płyty OSB nanieść 3 - 4 warstwy lakieru. Gotowe klepki parkietowe, panele podłogowe, laminaty i powierzchnie lakierowane pokrywać jedną warstwą lakieru.						
Zużycie	Ok. 100 - 150 ml/m ² na jedną warstwę. Zużycie zależy od faktury powierzchni i chłonności podłoża.						
Warunki obróbki	■ Temperatura materiału, otoczenia i podłoża: co najmniej 12 °C (korzystny zakres: 15 do 25 °C) ■ Wilgotność względna: ≤ 70%						
Czas schnięcia	<table border="1"> <tr> <td>Przy 20 °C i 65 % względnej wilgotności powietrza</td> <td>nadaje się do szlifowania i dalszej obróbki</td> <td>powłoka jest obciążalna</td> </tr> <tr> <td>po godzinach</td> <td>12</td> <td>24 – 36</td> </tr> </table> <p>W temp. +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do szlifowania i dalszej obróbki po ok. 12 godz. Powłoka jest obciążalna po ok. 24 - 36 godz. Po upływie 1 tygodnia lakier można po raz pierwszy umyć wodą z łagodnym środkiem myjącym lub kłaść dywany.</p>	Przy 20 °C i 65 % względnej wilgotności powietrza	nadaje się do szlifowania i dalszej obróbki	powłoka jest obciążalna	po godzinach	12	24 – 36
Przy 20 °C i 65 % względnej wilgotności powietrza	nadaje się do szlifowania i dalszej obróbki	powłoka jest obciążalna					
po godzinach	12	24 – 36					
Wskazówka	Czyszczenie i pielęgnacja: Zmywać (lekko zwilżoną ściereczką) wodą z dodatkiem powszechnie używanych domowych środków czystości przeznaczonych do podłóg. Przestrzegać zaleceń producenta środka czystości. Nie używać środków szorujących, żrących lub na bazie rozpuszczalnikowej. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia np. w przedpokojach, holach wejściowych ułożyć wycieraczki do obuwia. Nóżki mebli zabezpieczyć podkładkami filcowymi.						

Bezpieczeństwo stosowania i informacje dodatkowe

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera 1,2-benzotiazol3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Utylizacja	Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru/utylizacji starych farb i lakierów. Zaschnięte resztki materiału usuwać jak odpady budowlane. Całkowicie opróżnione opakowania oddawać do recyklingu.
Dopuszczalna zawartość LZO	Dla tego typu produktów (Kat. A/I): maks. 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera: maks. 140 g/l.
Infolinia	Doradztwo techniczne: tel. +48 22 544 20 40 techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna: 186, stan: marzec 2024

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.